

---

# PAVESTONE

PROJECTS

---

ANTRA-  
CITA  
DFG

## CARACTERÍSTICAS

ABSORCIÓN DE AGUA A PRESIÓN ATMOSFÉRICA (EN13755).....	<b>0,20%</b>
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA) (EN1926).....	<b>180</b>
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MPA) (EN12372).....	<b>21</b>
RESISTENCIA A LA HELADICIDAD (14 ciclos) (disminución resistencia a la flexión) (EN12371).....	—
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (mm) (EN14157).....	<b>21</b>
CARGA DE ROTURA PARA ANCLAJES (N) (EN13364).....	—
CHOQUE TÉRMICO (variación de la masa) (EN14066).....	—
DENSIDAD APARENTE (kg/m <sup>3</sup> ) (EN1936).....	<b>2710</b>
POROSIDAD ABIERTA (EN1936).....	—

Dado que el granito es un producto natural, las características técnicas señaladas pueden tener ligeras variaciones. Para cualquier consulta sobre las características de nuestros materiales, estamos a su entera disposición. Todos los ensayos se realizan de acuerdo con la Normativa Europea en vigor.

