

# MON- CHIQUE

### CARACTERÍSTICAS

ABSORCIÓN DE AGUA A PRESIÓN ATMOSFÉRICA (EN13755).....	<b>0,30%</b>
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa) (EN1926).....	<b>161</b>
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MPa) (EN12372).....	<b>11,9</b>
RESISTENCIA A LA HELADICIDAD (48 ciclos) (disminución resistencia a la flexión) (EN12371).....	<b>1,7</b>
RESISTENCIA A LA HELADICIDAD (56 ciclos) (disminución resistencia a la flexión) (EN12371).....	<b>7,6</b>
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (mm) (EN14157).....	<b>17,3</b>
CARGA DE ROTURA PARA ANCLAJES (N) (EN13364).....	<b>2100</b>
CHOQUE TÉRMICO (variación de la masa) (EN14066).....	<b>-0,17%</b> (no se altera)
DENSIDAD APARENTE (kg/m <sup>3</sup> ) (EN1936).....	<b>2550</b>
POROSIDAD ABIERTA (EN1936).....	<b>1,00%</b>

Dado que el granito es un producto natural, las características técnicas señaladas pueden tener ligeras variaciones. Para cualquier consulta sobre las características de nuestros materiales, estamos a su entera disposición. Todos los ensayos se realizan de acuerdo con la Normativa Europea en vigor.

